Conseils d'entretien des fibres textiles

	FIBRE NATURELLE ➔ 42%					FIBRE CHIMIQUE ➔ 58%							
ORIGINE	**VEGETALE**		**ANIMALE**		**Végétale ou Animale**	**ARTIFICIELLE ➔ 5%**		**SYNTHÉTIQUE ➔ 53%**					
PARTS DE MARCHÉ DES FIBRES	**~ 38%**	**~ 4%**						**~ 38%**	**~ 7%**	**~ 3%**	**~ 4%**	**~ 1%**	
MATIÈRE PREMIÈRE	**Graines**	**Parois des tiges**	**Poils**	**Sécrétions**	**Autres TISSUS DELICATS en fibres végétales ou animales**	**Matières naturelles traitées chimiquement (ex. cellulose du bois)**		**Matières minérales ou végétales issues d'hydrocarbures ou d'amidon (charbon, pétrole) - Propriétés innovantes pour les vêtements techniques (respirants,...)**					
								ORGANIQUE					**MINERALE**
TYPE DE TEXTILE	**COTON**	**LIN**	**LAINE**	**SOIE**		**ACÉTATE - TRIACÉTATE**	**VISCOSE (Rayonne, Fibranne) & MODAL**	**POLYESTER (Tergal®, Dacron®, Trévira®)**	**POLYAMIDE (Nylon®, Rislan®)**	**ACRYLIQUE (Crylor®) & MODACRYLIQUE**	**POLYÉTHYLÈNE POLYPROPYLÈNE**	**ÉLASTHANNE (Lycra®, Spandex®)**	**CHLOROFIBRE (Rhovyl®, Clevyl®)**	**VERRE**
EXEMPLES DE VETEMENTS	Fibre textile la plus répandue (mélangée) : T-shirt, Robe, Tunique, Pantalon, Pull, Sweat, Chaussettes, Caleçon, Collants, Slip, String, Culotte, Linge de lit, Serviettes de bain...	La fibre naturelle qui prend le mieux la teinture : Pantalon, Manteau, Veste, Bermuda, Short, Haut, Linge de lit et de table, Tapisserie d'ameublement, Tissus décoratifs, Rideaux...	Costume, Pantalon, Robe, Jupe, Manteau, Pull, Débardeur, Polo, Cardigan, Tricot, Veste chaude, Sous-Vêtement, Chaussettes, Mi-Bas, Collants, Vêtement de Nuit,...	Cravates, Etoffe, Foulard, Veste, Jupe, Pantalon, Chemisier, Top, Gilet, Pull, Chemise(tte), Pyjama, Kimono, Lingerie, Caleçon, Slip, Soutien-gorges, Boxer, Caraco, Nuisette...	Tous types de vêtements et sous-vêtements en Angora, Cachemire, Pashiman, Satin, Dentelle, Chanvre, Bambou, Kapok, Ramie, Jute, Alfa, Coco, Ananas, Sisal, Raphia,...	Au toucher proche de la soie : Manteau, Gilet, Tunique, Chemise, Pantalon, Robe, Jupe...	VISCOSE : Pull, Echarpe, Robe, Jupe, Chemisier, Top, T-shirt, Tunique, Cardigan,... MODAL : Serviette, Peignoir de bain, Sous-vêtement, T-shirt, Jupe, Pull, Débardeur, Blouse, Linge de lit...	2ème fibre textile la plus utilisée : Foulard, Manteau, Veste (polaire), Sweat, Pull, T-shirt, Chemisier, Robe, Pantalon, Jupe, Linge de lit, Nappe, Rideaux...	Le plus solide des textiles (même mouillé) et extensible, se portant près du corps : Débardeur, Cardigan, Sweat, Pull, T-shirt, Chemisier, Robe, Legging, Collants, Bas, Maillot de bain...	Au toucher doux et soyeux, infeutrable, léger, stabilité aux plis : Pull, Gilet, Blouson, Veste, Robe, Jupe, Pantalon...	Matière plastique la plus vendue au monde, c'est le plus simple des polymères : vêtements sportifs et professionnels de protection à usage court (combinaison antistatique, respirante)	Fibre réputée pour son élasticité ayant donné naissance au vêtement "moulant" : Robe, Jupe, Pantalon, Débardeur, T-shirt, Tunique, Foulard, Legging, Collants, Maillot de bain...	Confection de lingerie sculptante et sexy, pure ou mélangée à d'autres fibres (coton, laine, soie...) : Slip, Shorty, Culotte, Layettes, survêtements, mais aussi Robe, Manteau, Blouson...	Tissus ininflammables (rideaux, tentures, stores), Tapis de sol, Revêtement de sol, Tente, Gants (manutention, protection flamme)
ORIGINE(S)	Depuis 7 000 ans. Duvet de polls plus ou moins longs et fins fixés aux graines du cotonnier. Cette fibre courte et fragile peut rétrécir au lavage.	Depuis 36 000 ans. Fibre longue (plusieurs dizaines de cm), issue de la tige d'une plante cultivée en France, Belgique, Hollande.	Depuis la nuit des temps. La laine (fibre de moyenne longueur) vient des animaux : mouton, chèvre (cachemire, mohair), alpaga, lapin, chameau, lama (vigogne)...	Depuis 3 000 av. JC. Issue du cocon de la chenille (ver à soie), du bombyx du mûrier (Bombix mori) pour la soie de culture, et du ver à soie Tussah pour la soie sauvage.	Les fibres animales, ou protéiniques, proviennent de poils ou de soies. Les fibres végétales proviennent de gousses, de tiges ou de feuilles.	Cellulose transformée (à base de bois, de coton ou de lin). Depuis 1865. L'acétate est un dérivé de la cellulose fabriqué à partir de cellulose et d'acide acétique.	Cellulose régénérée. Viscose depuis 1884. Modal depuis 1960. Ce sont des matières mi-synthétiques dont les fibres naturelles ont subi un traitement chimique.	Depuis 1941. Le polyester peut être associé à d'autres fibres comme le coton, le lin ou encore la laine pour leur donner ses caractéristiques.	Polyamide depuis 1927. Nylon depuis 1938. Ce sont des fibres tirées de matières minérales ou végétales telles que le charbon ou le pétrole.	Depuis 1947. Processus de polyaddition, à base d'acrylonitrile. Cette fibre est employée seule ou avec de la laine, du coton, de la soie ou une autre fibre synthétique	Polyéthylène (plastique) depuis 1898. Ce n'est que dans les années 1980 que des fils à tête fin en polypropylène donnèrent naissance à un tissu adapté pour tricots de sport.	Depuis 1959. L'élasthanne s'ajoute à d'autres fibres (polyester ou coton), à hauteur de 2 à 40%, pour leur conférer ses propriétés d'élasticité. L'élasthanne est partout !	Depuis 1948. A base de chlorure de vinyle (rhovyl), elle désigne les fibres textiles issues du PVC, lui-même issu de produits naturels dérivés (sel marin, charbon, pétrole).	Depuis 1836. En 1840, des fils de verre sont intégrés au char funèbre de Napoléon. Des fils et des tissus de verre dans les textiles font leur (lente) apparition.
LAVAGE Symbole : un cuvier	95°	95°	40° ou	40° ou	30° ou	40°	60°	60°	60°	40°	40°	60°	40°	
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758 (température maximale envisageable) *Privilégier des températures inférieures préconisées par IRENA Concept ci-dessous* IRENA LES MEUBLES DE TRI	Lavage en machine à 95° (max) - Prog coton (vitesse maximale). Action mécanique normale, rinçage normal et essorage normal. Le coton peut être lavé à l'eau froide, tiède ou très chaude (ou même bouillir si blanc). Le linge blanc et les couleurs doivent être lavés séparément. Les cotons blancs et garantis « grand teint » supportent le lavage à 95 °C. Notre conseil pour prévenir tous risques : le blanc à 60° et la couleur à 40°. Les tissus en jean doivent être lavés à l'envers (éviter que leur couleur ne déteigne).	Lavage en machine à 95° (max) - Prog coton (vitesse maximale). Action mécanique normale, rinçage normal et essorage normal. Le lin se détache avant d'être lavé en machine à très haute température. Vêtements et linges de maison blancs peuvent être lavés à 60°, avec un détergent pour linge délicat. Pour le lin de couleur, notre conseil pour prévenir tous risques est de privilégier une température de 40°C. Les vêtements nécessitent d'être lavés à l'envers.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog laine (vitesse minimale) **OU** Lavage à la main, à 40° (max) - Rinçage normal et essorage avec précaution Si certains nécessitent un lavage à sec ou à la main, la plupart peuvent passer en machine. Attention néanmoins au risque de rétrécissement si l'eau trop chaude. Utiliser le programme "Laine" ou "Linge délicat" garanti une température d'eau ne dépassant pas 35°C et un essorage pas trop vigoureux.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog laine (vitesse minimale) **OU** Lavage à la main, à 40° (max) - Rinçage normal et essorage avec précaution Très fragile, la soie se lave de préférence à la main (dans une eau savonneuse tiède sans la faire tremper), sauf exception mentionnée sur étiquette et dans ce cas, programmer la machine sur linge délicat à 35 ° avec un détergent doux. Attention à ne pas la mélanger avec les autres types de tissus.	Lavage en machine à 30° (max) - Couleurs délicates. Prog délicat (vitesse mini) **OU** Lavage à la main, à 30° (max) - Rinçage normal et essorage avec précaution EN MACHINE : glisser votre linge délicat dans une housse spéciale lingerie ou dans une taie d'oreiller avec une lessive spéciale laine. Sélectionner le programme laine à froid. A LA MAIN : utiliser une lessive spéciale laine et ne pas laisser tremper trop longtemps dans l'eau savonneuse tiède. Le lavage et le rinçage doivent être rapides. Rincer à l'eau froide délicatement jusqu'à ce que l'eau devienne claire.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Le triacétate (crêpe, fausse fourrure) est une fibre d'acétate (soie artificielle) qui se lave comme l'acétate. Un nettoyage à sec est parfois plus approprié aux habits en acétate, car le tissu ainsi que les couleurs ne résistent pas à l'eau. Quelques pièces peuvent néanmoins être lavées à la main ou en machine (consulter l'étiquette), avec le prog "délicat" avec une température n'excédant pas 30°C.	Lavage en machine à 60° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Les textiles en viscose et en modal sont faciles à entretenir. Ils peuvent être lavés en machine à une température de 30 ° à 40° sur un programme textile délicat (les laver à l'envers à 40°C maximum). La machine doit être pleine au 2/3. L'essorage des pièces en viscose ne doit pas être trop intense.	Lavage en machine à 60° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Il peut être lavé sans souci dans le lave-linge, mais plutôt de 30° à 40 ° car à trop haute température, le polyester se chiffonne et cet état risque de rester : si les tissus en polyester sont bouillis ou trempés dans de l'eau trop chaude, les fibres risquent de se friper définitivement.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Son entretien est identique à celui du polyester. Faciles à entretenir, les pièces en polyamide (et en acrylique) peuvent être lavées en machine, elles nécessitent un lavage à une température entre 30 et 40°C. Elles peuvent être lavés en même temps que les habits en polyester.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Son entretien est identique à celui du polyester, seul l'acrylique ne doit pas être séché au sèche linge. Faciles à entretenir, les pièces en acrylique (et en polyamide) peuvent être lavées en machine, elles nécessitent un lavage à une température entre 30 et 40°C. Elles peuvent être lavés en même temps que les habits en polyester.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Facile à à nettoyer, soigner, traiter et conserver. Les vêtements en polypropylène ont besoin d'une quantité minimum de détergent à basse température à 30° pour obtenir des résultats optimaux de propreté et d'hygiène, en déchargeant moins de détergent dans les eaux usées et en consommant moins d'énergie.	Lavage en machine à 60° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit La température de lavage dépend des tissus qui font partie de sa composition. Ils peuvent être lavés dans le lave-linge à froid ou à une température de 30 ou de 40°C maximum. Une eau trop chaude peut conduire à la perte de l'élasticité de la fibre et conduire ainsi à l'élargissement des vêtements. L'essorage doit être très léger voire inexistant.	Lavage en machine à 40° (max) - Prog synthétique (vitesse moyenne). Rinçage à température décroissante et essorage réduit Le lavage se fait à la main ou en machine à l'eau froide. Les chlorofibres ont une résistance exceptionnelle aux agents chimiques mais sont très sensibles à la chaleur (30°C maximum). Lavez séparément car ces fibres attirent la poussière des tissus environnants. La rinçage doit être rapide, sans tordre le tissu.	Lavage à la main uniquement, à 40° (max) - Rinçage normal et essorage avec précaution Lavage à la main uniquement, plutôt à basse température à 30°, manipuler avec précaution, tout est dit !
BLANCHIMENT Symbole : un triangle														
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758 IRENA LES MEUBLES DE TRI	Tous types de blanchiment autorisés (y compris l'eau de javel si blanc), à base de chlore ou d'oxygène L'utilisation de la javel est seulement autorisée sur les tissus blancs, et un détergent universel quelle que soit leur couleur.	Tous types de blanchiment autorisés, à base de chlore ou d'oxygène Utiliser une lessive sans chlore et avec agent blanchissant pour ne pas le voir jaunir (voir l'étiquette si lavage à sec ou à la main)	Blanchiment interdit - Utiliser des produits lessiviels sans agent de blanchiment (sans chlore) Tous les textiles en laine sont délicats et ne doivent pas bouillis, ni lavés avec des produits à base de chlore (javel à proscrire).	Blanchiment interdit - Utiliser des produits lessiviels sans agent de blanchiment (sans chlore) Utiliser un détergent doux. Javel à proscrire.	Blanchiment interdit - Utiliser des produits lessiviels sans agent de blanchiment (sans chlore) Utiliser un détergent doux. Javel à proscrire, en particulier pour les tissus colorés.	Seul le blanchiment par produits oxygénés (plupart des détergents) est autorisé, mais le chlore est interdit L'utilisation d'un détergent doux est conseillée alors que celle de la javel est à proscrire.	Seul le blanchiment par produits oxygénés (plupart des détergents) est autorisé, mais le chlore est interdit Un détergent ordinaire peut être utilisé, mais la javel est par contre déconseillée pour éviter que les couleurs ne déteignent.	Tous types de blanchiment autorisés, à base de chlore ou d'oxygène. Une lessive ou un détergent ordinaire pour le linge délicat. Les pièces en polyester ne craignent pas l'eau de javel.	Seul le blanchiment par produits oxygénés (plupart des détergents) est autorisé, mais le chlore est interdit. Détergent / lessive ordinaire ou réservé au linge délicat. L'utilisation de javel est permise.	Tous types de blanchiment autorisés, à base de chlore ou d'oxygène. Détergent / lessive ordinaire. L'utilisation de javel est permise.	Tous types de blanchiment autorisés, à base de chlore ou d'oxygène Le polypropylène peut être lavé à l'eau de javel en utilisant une solution chlorée pouvant contenir jusqu'à 10% d'eau de javel.	Seul le blanchiment par produits oxygénés (plupart des détergents) est autorisé, mais le chlore est interdit Utiliser un détergent spécial « tissus délicats » pour les tissus en élasthanne pour préserver les couleurs et l'élasticité. Javel pas recommandée.	Tous types de blanchiment autorisés, à base de chlore ou d'oxygène Eviter le chlorage mais, si les coloris le permettent, il peut s'effectuer à froid et à doses très diluées. Le white-spirit est le seul détachant autorisé	Tous types de blanchiment autorisés, à base de chlore ou d'oxygène Pour les textiles blancs uniquement, l'eau de javel (en petite quantité) est permise.
SECHAGE Symbole : un carré														
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758 IRENA LES MEUBLES DE TRI	Séchage en tambour (machine) à température **normale** (80 °C max) Le coton peut aller dans le sèche-linge. Comme il est facilement froissable, notamment si étendu sur un fil, gare aux faux plis !	Séchage en tambour (machine) uniquement à température **modérée** (60 °C max) S'assouplissant au fur et à mesure des lavages, éviter un fort essorage pour éviter les déformations. Il peut séché en sèche-linge (vérifier étiquette), ou sur un fil (le blanc au soleil, les couleurs à un endroit moins exposé).	Séchage en machine interdit **ET** Séchage naturel **à plat** Eviter le sèche-linge (ou au programme minimum). Un séchage à plat est recommandé, plutôt à l'air libre et loin d'une source de chaleur. Une serviette éponge pour le comprimer permet d'enlever l'excès d'eau.	Séchage en machine interdit **ET** Séchage naturel **à plat** L'essorage est à éviter. La soie ne supporte pas d'être tordue ou frottée. Utiliser une serviette éponge qui absorbera le liquide en surplus, puis sur un cintre à l'abri du soleil (au risque de jaunir), dans un endroit bien aéré.	Séchage en machine interdit **ET** Séchage naturel **sur fil**, après essorage en machine Eviter d'utiliser le sèche-linge, ou avec un essorage à moins de 600 tours. Essorer sans tordre mais en roulant votre tissu délicat dans une serviette éponge puis le sécher à plat avec une autre serviette sèche.	Séchage en tambour (machine) uniquement à température **modérée** (60 °C max) Ce tissu sèche très rapidement étendu (mouillé) sur un fil à air libre. Le sèche-linge est à proscrire car les pièces en acétate craignent un essorage trop violent. Sans repassage, l'acétate se défroisse tout seul	Séchage en tambour (machine) uniquement à température **modérée** (60 °C max) Le séchage dans un sèche-linge n'est pas recommandé, à moins que la température ne soit basse. Le linge peut être étendu sur un fil ou un cintre pour sécher, sans jamais utiliser de séchoir électrique.	Séchage en tambour (machine) uniquement à température **modérée** (60 °C max) À la fin du cycle de lavage, les vêtements en polyester peuvent être mis à sécher dans le sèche-linge, mais à une température modérée. Ils peuvent aussi être étendus sur un fil à l'air libre.	Séchage en tambour (machine) uniquement à température **modérée** (60 °C max) Quand la lessive est terminée, seuls certains linges en polyamide peuvent être mis dans le sèche-linge. Il faut éviter de faire pendre les pulls en polyamide ou en acrylique, ils doivent sécher à plat. Ces deux tissus ne froissent pas facilement.	Séchage en machine interdit / Séchage naturel à plat, après essorage en machine L'acrylique supporte peu le sèche-linge, à utiliser avec précaution. Les linges en polyamide ou en acrylique (comme les pulls) sèchent à plat sur un fil ou sur un cintre à l'air ambiant. Ces deux tissus ne froissent pas facilement.	Séchage en machine interdit ET Séchage à plat après essorage en machine Rapide à sécher, en raison de son coefficient d'absorption des liquides bas et de sa haute perméabilité à la vapeur. Bien l'aplatir ou l'accrocher pendant qu'il sèche et il sera prêt à porter dans très peu de temps.	Séchage en tambour (machine) uniquement à température **modérée** (60°C max) Tous les tissus contenant de l'élasthanne ne doivent pas aller au sèche-linge, et plutôt être étendus sur un fil à l'air ambiant. Elles sèchent assez rapidement. Sèche-linge, exposition directe au soleil ou à la chaleur d'un radiateur sont déconseillés.	Séchage en machine interdit ET Séchage à plat après essorage en machine Le séchage est effectué à l'air libre ou en séchoir rotatif à basse température. Pour les articles en mailles, le séchage à plat est recommandé. Pour les vêtements tissés, le séchage par égouttage sur cintre est préconisé.	Séchage en machine interdit ET Séchage à plat par égouttage sans essorage en machine Eviter tout acte mécanique ! Les textiles composés de fibre de verre doivent sécher "à leur rythme", correctement positionnés pour sécher efficacement.
REPASSAGE Symbole : un fer à repasser														
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758 IRENA LES MEUBLES DE TRI	Repassage à haute température au fer très chaud (200 °C) L'utilisation d'un fer à vapeur est souhaitable pour bien repasser le coton, mais attention au fer trop chaud qui risque de roussir le tissu.	Repassage à haute température au fer très chaud (200 °C) Le repassage du lin se fait sur l'envers du tissu encore légèrement humide, afin de lisser facilement les faux plis et préserver leurs couleurs.	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C) Evitez de repasser la laine ou programmez votre fer à très faible température en utilisant une pattemouille. Eviter le contact du fer avec le tissu.	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C) Repasser la soie encore humide. Si besoin avec une pattemouille (linge humide)	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C) Si le repassage est nécessaire, ne pas utiliser de fer trop chaud et repasser à l'envers, en douceur. Si besoin avec une pattemouille (linge humide)	Repassage à température faible au fer froid (110 °C) - Utilisation vapeur interdite Evitter le repassage, ou à température basse (prog. soie) du fer sur l'envers alors qu'il est encore humide (ou avec une pattemouille). Sinon le tissu risque d'être brûlé.	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C) Repasser pendant que le tissu est encore un peu humide, avec un fer réglé sur soie à l'état humide. Si besoin avec une pattemouille (linge humide).	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C), et pattemouille si besoin Le polyester étant difficile à froisser, il n'est pas indispensable de le repasser. Ou avec un fer à peine tiède car un fer trop chaud pourrait faire fondre le tissu.	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C), et pattemouille si besoin Ils ont également tendance à se lisser automatiquement et ne nécessitent donc pas de repassage. Néanmoins, si ceci est vraiment incontournable, le fer doit être tiède.	Repassage à température modérée au fer chaud (150 °C), et pattemouille si besoin Ils ont également tendance à se lisser automatiquement et ne nécessitent donc pas de repassage. Néanmoins, si ceci est vraiment incontournable, le fer doit être tiède.	Repassage à proscrire ou restriction forte (ex. t-shirt avec transfert d'image) Ne nécessite pas de repassage. Il est déconseillé d'appliquer le fer à repasser directement sur le tissu de polypropylène sans interposer une pattemouille	Repassage à proscrire ou restriction forte (ex. t-shirt avec transfert d'image) Une fois sèches, il est inutile de repasser les tenues composées d'élasthanne. Néanmoins, si le besoin l'exige, le fer doit être réglé au thermostat minimum.	Repassage à proscrire ou restriction forte (ex. t-shirt avec transfert d'image) Les chlorofibres étant infroissables, il n'est pas recommandé de les repasser. Eventuellement passer un fer quasiment froid si cela est vraiment indispensable.	Repassage à proscrire ou restriction forte (ex. t-shirt avec transfert d'image) Vous avez tellement d'autres choses à faire : aucun textile en fibre de verre ne nécessite de repassage ! Voici du temps pour considérer la panière trieuse à linge FAMILYTRI® :-)
NETTOYAGE PRO Symbole : un rond														
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758 IRENA LES MEUBLES DE TRI	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle normal** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle normal** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle modéré** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle modéré** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle modéré** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle modéré** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle modéré** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle normal** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle normal** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle normal** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle modéré** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Pas d'entretien professionnel à sec / Uniquement nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle normal** OU Nettoyable à l'eau par des professionnels	Pas d'entretien professionnel à sec / Uniquement nettoyable à l'eau par des professionnels	Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des solvants usuels (essences minérales) **à Cycle très modéré** (réduction d'eau, du " du bain et de séchage)
QUALITÉS	Toucher doux. Absorbant (dépend de la longueur des filaments) et idéal pour le linge de toilette. Isolant et idéal pour l'hiver. Hypoallergénique, sans réactions sur la peau (notamment des bébés et enfants). Respirant et souple, il est confortable et ne génère pas de macération (bien pour les sous-vêtements).	Soyeux, raffiné, chic et esthétique, il est agréable à porter. Excellent pouvoir isolant et absorbant : frais en été et confortable en hiver. Hypoallergénique, le textile en lin est très robuste. C'est une fibre résistante qui ne se déforme pas et qui ne pluche pas. A l'usage, elle devient plus douce.	Finesse, douceur, souplesse, gonflant, solidité, chaleur. Excellent pouvoir isolant. Absorbe bien l'humidité Produit peu d'électricité statique D'un toucher agréable, elle est utilisée pure ou mélangé avec des fibres artificielles ou synthétiques pour renforcer ses qualités naturelles.	Résistance à la traction élevée Grande élasticité et souplesse Infroissabilité. Grande ténacité du fil. Grand pouvoir absorbant. Mauvaise conductibilité thermique : fraîche en été et chaude en hiver. Pas d'irritabilité pour la peau.	Qualités fréquemment partagées des fibres végétales ou animales : Toucher naturel, moelleux. Absorption de l'humidité. Antistatique. Odeur neutre. Les fibres naturelles sont beaucoup utilisées pour les vêtements de tous les jours.	Son aspect est brillant comme celui de la soie solidité, chaleur. Se froisse peu (infroissable, il ne rétrécit pas au cours des lavages) et sèche très rapidement. Il est très apprécié pour le bien-être qu'il procure en raison de sa texture douce et fluide qui rappelle la soie. Il est également très esthétique.	Aspect de la soie, du coton ou de la laine. Facilité de teinture : mats ou brillants suivant les traitements. Tissus légers et souples. Résistance aux mites Résistance à l'usure Donne du tombant au tissu Brillant comme la soie. Extensible et indéformable.	Souple et doux au toucher. Son entretien est facile, il ne se froisse pas ou très peu. Il présente une haute résistance à la traction et à l'abrasion, aux micro-organismes et aux insectes. Le polyester conserve bien sa forme et ses couleurs, et il résiste à la sueur et au rayons ultraviolets.	Mêmes propriétés que le polyester, avec une meilleure élasticité (de 15 à 20%) avant rupture. Ce sont des tissus doux, souples, robustes et infroissables, quelquefois imperméables, que l'on peut notamment retrouver dans les vêtements techniques car elle est très résistante aux frottements et à l'usure.	Mêmes propriétés que le polyester. Ils sont soyeux, légers et lisses. Ils permettent la fabrication d'articles qui ne nécessitent pas de repassage et sèchent vite, de vêtements de travail (résistance aux acides), de couvertures (fort pouvoir adiathermique) et s'ouvrent au domaine de la confection (infroissabilité).	Bonne résistance aux agents chimiques. Densité inférieure à celle de l'eau (flotte sur l'eau) Stabilité dimensionnelle. Résistance à l'abrasion, aux moisissures et bactéries. Filtre et évacue la sueur. Léger, frais et confortable, il est utilisé pour les loisirs (randonnée, ski...) et pour le domaine professionnel.	Il ne se froisse pas, est confortable, esthétique, solide, et résiste à l'usure. - grande élasticité (+600%) - retour à la forme d'origine après étirement - séchage rapide Très utilisé pour les sous-vêtements et le sport (maillot de bain, justaucorps, collants de danse, short de cycliste, combinaison de ski, gants,...).	Les vêtements en chlorofibre sèchent rapidement, ils sont imperméables et infroissables. Fort coefficient d'isolation thermique, électrique et acoustique. Ininflammables. Grande résistance à la lumière et imputrescibilité.	Bonne isolation électrique, phonique et thermique Infroissable Résistant à la lumière Résistant aux moisissures Ininflammable Stabilité dimensionnelle. Réduit confortablement les nuisances sonores (utilisé dans l'automobile, l'aéronautique, le maritime et le loisir).
DÉFAUTS	Pas très chaud, il se froisse facilement, peut rétrécir au lavage, et jaunit à la lumière.	Fibre lourde. Se froisse facilement. Jaunit à la lumière. Attaqué par les moisissures.	Attaquée par les mites, insectes, bactéries et moisissures. Irritante pour la peau.	Sensible à la lumière (jaunissement et fragilité). Résiste mal aux micro-organismes.	Stockent l'humidité et s'alourdissent, peu isolants (sauf laine), sèchent lentement, risques accrus de boulochages.	Peu absorbants. Ils ont également tendance à déteindre au fur et à mesure des lavages. Sensibles à certains solvants	Assez froissable, se chiffonne facilement. Peu resistant au mouillé Forte tendance au retrait Jaunissement au fil du temps	N'absorbe pas l'humidité (sensible à la chaleur) et à tendance à retenir la transpiration, les odeurs.	Sensible à la chaleur. Facilement inflammable. Non biodégradable.	Tendance au boulochage Pouvoir absorbant nul Electricité statique Jaunissement au fil du temps Faible résistance à l'abrasion	Sensible à l'effet prolongé de lumière. Difficile à teindre.	L'élasthanne supporte peu le sèche-linge, à utiliser avec précaution. Il est sensible au chlore et aux UV, et a tendance à jaunir.	Fibres non stabilisées et très sensibles à la chaleur.	Manque de souplesse. Lourdeur. Ne prend pas la teinture.
ASTUCES	Pour du coton blanc éclatant, ajoutez un zeste de citron dans l'eau de lavage. Et pour vos chaussettes blanches, faites-les bouillir ainsi !	Le nettoyage à sec est recommandé pour les rideaux, la tapisserie d'ameublement et les tissus décoratifs.	Bien l'aérer pour lui redonner son aspect net et enlever les odeurs incrustées. Evitez les boulochés en ajoutant à l'eau de rinçage du vinaigre blanc.	Pour le lavage à la main, si vous n'avez pas de lessive adaptée à la soie, vous pouvez utiliser votre shampooing.	Préférable de laver à la main, sans laisser tremper, ni javelliser. Utiliser un filet spécial lingerie	Séchage naturel très rapide à l'air libre. Détachage : utiliser du perchloréthylène, mais jamais de Javel, ni d'acétone ou trichloréthylène.	Préfère le nettoyage à sec. Supprimez l'étape essorage et séchez-les à l'air libre.	Evitez le sèche-linge qui pourrait charger votre vêtement d'électricité statique.	Pour vous débarrasser de l'électricité statique d'un vêtement, toucher n'importe quel objet en métal !	Pour éviter que l'acrylique n'accumule de l'électricité statique, ajoutez de l'adoucissant à l'eau de rinçage peut être efficace.	Les taches restant à la surface de la fibre au lieu de pénétrer en profondeur, justifient un nettoyage régulier pour éviter l'accumulation de saleté.	Fibre fragile : un lavage à la main est recommandé, sinon en machine avec un programme "Délicat". Eviter : javel, chlore, sueur, séchoir.	Les solvants qui conviennent sont les détachants usuels à faible teneur aromatique : le white-spirit et l'éther.	Les vêtements composés de fibre de verre doivent simplement être nettoyés régulièrement. Carpe diem !